

速乾さび止めK-21

ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
一般さび止めペイント

さわやかな環境の提案



速乾さび止めK-21は、アルキド樹脂および特殊変性の防錆油をビヒクルとした油性系さび止めペイントであり、一般さび止めペイントの普及品として建築・鉄骨・パイプ外面などに幅広く安心してご使用いただけます。少量使用に便利な小缶の4kg容量です。

特長

- 乾燥が速く、塗装作業性（はけ・ローラー）に優れ、タレやチヂミがありません。
- 鉄面へのなじみがよく、防食性能に優れ、上塗り塗料との付着性が良好です。
- 安価で、汎用的な使用に適しています。

※本品はJIS-K-5621規格品ではございません

用途

- 建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用

容量

4kg

使用方法

- 缶を開け、十分にかきまぜ均一にし、うすめ液は塗料用シンナーをご使用ください。
- 希釈率は、はけ・ローラー塗りの場合、5～10%です。
- 塗装前に被塗面の油脂類、ごみ、さび等の不純物は完全に除去してください。
- 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。また、没水部での使用は避けてください。

推奨上塗り塗料

- 油性塗料は、SPペイント（合成樹脂調合ペイント）
容量：2L、0.7L、1/5L
- 耐候性をより求める場合は、木部鉄部用ウレタン（ポリウレタン樹脂塗料）
容量：1.6L、0.7L
- 水性塗料は、水性つやありキング（アクリルシリコン樹脂塗料）
容量：1.6L、0.7L、1/5L（4K、16K 調色可能）

安生衛生

色相	赤さび色・ねずみ色
危険物分類	指定可燃物・液体
有機則	第3種有機溶剤等

標準塗装仕様

●素地調整

- ・2種ケレン (St3) または3種ケレン (St2) 以上

●下塗り

塗料名	塗装工程	標準塗膜 (μm)	塗装方法	標準使用量 (g/m^2)	塗装間隔 ※1	塗装区分
速乾錆止め K-21 (赤さび色)	1層目	35	はけ/ローラー	120	1日～1か月	現地
	2層目	35	はけ/ローラー	120	1日～1ヶ月 ※2	現地
速乾錆止め K-21 (ねずみ色)	1層目	35	はけ/ローラー	140	1日～1か月	現地
	2層目	35	はけ/ローラー	140	1日～1ヶ月 ※2	現地

※1： 塗装間隔は、標準状態 ($20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 $65 \pm 5\% \text{RH}$) で時間を示しています。

※2： 下塗りと上塗りの塗装間隔を示しています。

●上塗り

塗料名	塗装工程	標準塗膜 (μm)	塗装方法	標準使用量 (g/m^2)	塗装間隔 ※1	塗装区分
SP ペイント	1層目	25	はけ/ローラー	110	8時間～10日	現地
	2層目	25	はけ/ローラー	110	—	現地
木部鉄部用ウレタン	1層目	40	はけ/ローラー	130	5時間～10日	現地
	2層目	40	はけ/ローラー	130	—	現地
水性つやありキング	1層目	120	はけ/ローラー	120	2時間～10日	現地
	2層目	120	はけ/ローラー	120	—	現地

※1： 塗装間隔は、標準状態 ($20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 $65 \pm 5\% \text{RH}$) で時間を示しています。



総発売元



シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel 06-6421-1418