

強力防錆塗料スプレー

速乾さび止めスプレー

強力防錆塗料スプレー『速乾さび止めスプレー』は、アルキド樹脂及び特殊変性の防錆油をビヒクルとした油性系さび止めペイントです。

一般さび止めスプレーの普及品として建築、鉄骨、パイプ外面などに幅広く、しかも低価格で安心してご使用いただけるタッチアップスプレーです。

- 【特長】**
- 各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
 - 乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性に優れています。
(指触乾燥 15分 半硬化乾燥 30分)
 - コストパフォーマンスに優れた、使いやすいさび止めスプレーです。

【用途】 建設土木機械、産業機械、農機具、配電盤、器具、工具等、その他

【使用方法】

- ①塗る面のゴミ、油分、さび等を十分に除去して下さい。
- ②容器を上下に20～30回振り、十分に攪拌してください。
- ③塗装する時、塗る面と噴出口との間は、15～30cmの間隔を取って下さい。
- ④使用後は、噴出口がつかまらないように容器をさかさまにして2秒くらい空吹きしてクリーニングして下さい。

【色】 色名(全2色) : 赤さび色・グレー

【安全衛生】

- ☆危険物分類 : 第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
- ☆有機則 : 第2種有機溶剤等
- ☆高圧ガス : 可燃ガス ジメチルエーテル
- ☆容量 : 300ml



JANコード	
赤さび色	4 9 5 5 4 7 3 2 6 0 4 7 4
グレー	4 9 5 5 4 7 3 2 6 0 4 8 1

(社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp	
登録番号	S 0 6 0 4 5
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆

[塗り面積] 1.2~1.6㎡(1回塗り)

[塗膜性能]

項目		結果	試験方法
乾燥性	20℃	指触	15分
		半硬化	30分
		硬化	2.5時間
硬度		HB	鉛筆硬度 (三菱ユニ)
付着性		100/100	1mm間隔ゴバン目、セロハンテープ剥離
耐屈曲性		◎	直径6mm、180°折り曲げ
耐エリクセン		◎	6mm押出し
耐衝撃性		◎	デュポン式、φ1/2、300g、30cm
耐水性		○	水道水(常温)に20日間浸漬
耐湿性		○	50±1℃、98%、7日間
耐塩水噴霧性		○	ソルトスプレー5日間
3%食塩水		○	3%食塩水に5日間浸漬
耐寒性		○	-20℃、50時間後の物理性能

[取り扱い上の注意]

子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意すること。

有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくすること。

火気のあるところでは塗らないこと。

残った塗料は、蓋をし、直射日光を避けて保存すること。

塗料を吹きつけるときは、人や物にかからないよう注意すること。

○有機溶剤が含まれていますので、取扱いは換気の良い場所で行って下さい。

特に屋内では、塗装中、乾燥中ともに換気に注意して下さい。

○火気のある所では塗らないで下さい。(逆さまでは塗装できません)

○取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、出来るだけ皮膚に触れないようにして下さい。

○塗料を吹きつける時は人や物にかからないようにして下さい。

○塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。

○温度40℃以上のところに保管しないで下さい。

○使用するときは、攪拌球の音がしてから約30秒以上容器を振り動かしてよく混ぜて使用してください。使用中も時々振り動かしてください。



シントファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号

Tel. 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号

Tel. 06-6421-1418

<https://www.shintofamily.co.jp/>